

产品概述:

K-HC5150E是一款加强抗拉伸撕裂性的无基材导热硅胶垫, 低密度, 电气绝缘性能优异, 耐老化疏水减震, 耐高低温, 贴合性好, 专门为汽车新能源动力电池模组散热要求定制, 充分填充各类粗糙的表面。该产品自带粘性, 无需背胶即可满足装配贴合, 高弹性保证了装配过程重复贴合不变形。


产品特点:

- 热传导率=1.5W/m.k
- 高贴服, 超低硬度, 适合低紧固压力
- 防火满足V0, 环保符合ROHS要求
- 抗刺破, 抗剪切和抗撕裂


典型应用:

- 通讯行业
- 电脑及外围 功率转换器
- 半导体或磁性体与散热片之间
- 需要传热的框架, 底盘或者其他热传导器的区域

压缩曲线图 (2.0mm)



热阻曲线图



特别说明

本说明书的数据是实验室条件下获得, 由于使用环境的差异, 使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。跨越电子不承担销售产品和特定工况下使用跨越电子产品出现的问题, 不承担任何直接, 间接或意外损失责任。用户在使用过程遇到什么问题, 可以和跨越电子技术服务部门联系, 我们将为您提供一切帮助。

技术参数

主要物性		
产品性能	测试值	测试方法
材质	有机硅改性高分子材料与导热填充材料聚合物	—
颜色	白色+黄色	Visual
厚度范围(mm)	1.0 -10.0	ASTM D374
密度(g/cm³)	2.5±0.25	ASTM D792
硬度 (shore C)	30±5	ASTM D2240
绝缘击穿电压 (KV/AC@1.0mm))	>4	ASTM D149
介电常数 (1.2MHz)	≥5.5	ASTM D150
体积电阻率(Ω.cm)	≥1.0*10 ¹³	ASTM D257
耐温范围 (°C)	-40 ~ 200	EN344
重量损失(%)	≤1	200°C 4H
防火等级	V0	UL 94
导热系数 (W/m-K)	≥1.5	ASTM D5470

厚度公差≤产品厚度的10%

可供规格：片材，模切

标准厚度mm: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0其它厚度需定制;

标准长宽mm: 200*400, 300*400, 其它尺寸需定制;

储存条件: 温度 5°C-38°C、湿度 35%-75%RH;